



GrypsCover R-ELASTIC

Resina elastica monocomponente impermeabile per rinnovare e riparare coperta e tuga

DESCRIZIONE:

- Resina elastica monocomponente pronta all'uso
- Applicazione semplice a pennello, rullo o spruzzo
- Eccellenti proprietà adesive al supporto
- Resistente ai raggi UV
- Resistente agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura
- Impermeabile

LAVORAZIONI:

- ✓ Finitura impermeabile di coperta, tuga e fly
- ✓ Finitura antiscivolo

PREPARAZIONE:

Preparazione del supporto: le superfici da trattare devono essere perfettamente asciutte, prive di parti inconsistenti ed esenti da polvere, grasso, vernici e agenti distaccanti in genere; delimitare la zona interessata dell'intervento e levigare leggermente con carta abrasiva 150-180, e pulire con aria compressa.

Preparazione del prodotto: indossare gli idonei dispositivi di protezione, come guanti e occhiali; il prodotto è monocomponente e pronto all'uso, la miscelazione non è perciò necessaria; in ogni caso, se il prodotto presenta sedimentazione o si presenta separato in superficie, prevedere una accurata ma delicata miscelazione evitando di inglobare aria, fino all'ottenimento di una colorazione uniforme.

Nel caso di finitura antiscivolo, aggiungere al prodotto il 10-15% in peso di Additivo ANTISCIVOLO 01-03 e miscelare accuratamente.

APPLICAZIONE:

L'applicazione del prodotto può essere effettuata manualmente tramite pennello o rullo, oppure a spruzzo.

Nel caso si vogliano prevedere più mani di prodotto, attendere almeno 12h e non più di 24h (temperatura ambiente 24°C) tra una mano e l'altra; nel caso in cui si superi il periodo delle 24h, prima della mano successiva è opportuno carteggiare la superficie con carta abrasiva 150-180 e spolverare con aria compressa.

Se è prevista una finitura antiscivolo, applicare GrypsCover R-ELASTIC miscelato ad Additivo ANTISCIVOLO 01-03 come ultima mano.

Le superfici trattate devono essere protette dalla pioggia, dalla nebbia o dal contatto con acqua almeno per le prime 24h dalla posa.

Nel caso in cui l'applicazione venga effettuata in condizioni di bassa umidità relativa, ventosità e sole è consigliabile proteggere le superfici trattate con teli protettivi.

Per maggiori dettagli sulle istruzioni operative, consultare le schede di lavorazione o consultare l'ufficio tecnico.

STOCCAGGIO:

Il prodotto va conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra 0°C e 25°C. In queste condizioni e in contenitori integri ermeticamente chiusi, mantiene la sua stabilità per 12 mesi.

REV_2024-03

CARATTERISTICHE (A+B)	VALORE TIPICO
Colore	Bianco, Bianco sporco, Grigio chiaro, Beige chiaro
Peso specifico	1,34 ± 0,05 g/cm ³
Consumo previsto a rullo o pennello	1,5 kg/mq
Diluizione massima con acqua	15 % in peso
Contenuto in solidi UNI 8309	61,4 ± 1 %
Indurimento a 25°C	7 ore
Temperatura minima di applicazione	+5 °C
Riflettanza emisferica ASTM E903-12)	0,79
Emittanza ASTM E1933-14	0,89
SRI (Solar Reflectivity Index) ASTM E1980-11	98

CONFEZIONI:

- Contenitori da Kg 0,6
- Contenitori da Kg 3

BYGRYPS S.R.L.

Via Spirito Gualtieri Lorenzo, 7
06123 Perugia (PG) – Italy

info@bygryps.com
www.bygryps.com



GrypsCover R-ELASTIC

Resina elastica monocomponente impermeabile per rinnovare e riparare coperta e tuga

REV_2024-03

AVVERTENZE:

Prodotto destinato ad uso professionale.

Verificare sempre prima dell'uso l'integrità delle confezioni e non utilizzare il prodotto nel caso siano presenti grumi.

Le attrezzature impiegate per la posa in opera del prodotto possono essere pulite con acqua prima dell'indurimento.

Evitare l'applicazione del prodotto con temperatura inferiore a + 5°C.

Il prodotto reagisce al contatto con l'aria. Il coperchio delle confezioni una volta aperte non garantisce la tenuta ermetica. Preferibilmente programmare il completo utilizzo di ogni confezione per singola applicazione.

Il prodotto è studiato per avere un rapido tempo di indurimento. Un'elevata temperatura combinata con elevata umidità dell'aria accelerano il processo di indurimento. Una volta aperta la latta, il materiale comincia ad indurire.

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo. Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella presente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Esse non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, l'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione.